

ROXOL TRAFIC 3

САМОВЫРАВНИВАЮЩАЯ СМЕСЬ ДЛЯ КОМЕРЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Хорошо растекается
- Нанесение вручную или с помощью насоса
- Выдерживает значительную интенсивность нагрузок при толщине 3 мм
- Отличная адгезия к цементным основаниям
- Высокая прочность на изгиб и сжатие
- Отсутствие усадки
- Быстрое схватывание
- Совместимость со всеми типами существующих полов (в том числе с подогревом)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ROXOL TRAFIC 3 – самовыравнивающая смесь, для пола внутри помещений со значительной интенсивностью нагрузок класса РЗ. Используется для подготовки полов для укладки покрытий следующего типа:

- ПВХ покрытия (бытовые и коммерческие)
- Текстильные покрытия
- Ламинат
- Все виды паркета

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основания должны быть неповрежденными, сухими, прочными, чистыми, без трещин, с ровными и гладкими поверхностями. Они должны характеризоваться стандартной пористостью, не должны содержать жирных компонентов и должны соответствовать действующим нормативам. Влажность оснований не должна превышать 4%.

Основания должны быть прогрунтованы Unidur 10 (разбавленной 1:3) или Unidur N (разбавленной 1:1 на впитывающих основаниях и без разбавления на не впитывающих основаниях).

Внимание! Если есть риск подъема капиллярной влаги, основание следует прогрунтовать Eponal 376.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ⁽¹⁾

Внешний вид	Порошок серо-коричневого цвета
Прочность на сжатие	27 МПа
Прочность при изгибе	6 МПа
Время жизни	20 минут
Открытие пешеходного движения	4 - 6 часов
Укладка покрытия	24 - 72 часа
Рекомендуемая толщина слоя	С умеренной интенсивностью нагрузок от 1 до 10 мм Со значительной - от 3 до 10 мм
Водозатворение	6 л воды на 25 кг смеси
Расход смеси	1,5 кг/м ² на 1 мм толщины

⁽¹⁾Технические характеристики приведены при нормальных значениях температуры и относительной влажности воздуха, для подготовленных оснований.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

При помощи миксера с мешалкой, смешать мешок смеси с 6 литрами холодной чистой воды, скорость вращения мешалки не должна превышать 500 оборотов в минуту.

ПРИМЕЧАНИЯ

Теплый пол должен соответствовать действующим нормам и техническим спецификациям. Во всех случаях необходимо соблюдать время высыхания основания. Нагрев должен быть прекращён за 48 часов до начала строительных работ. Постепенный нагрев осуществляется через 48 часов после укладки покрытия пола.

НАНЕСЕНИЕ

Вылить на основание и распределить с помощью шпателя или ракля до нужной толщины. Рекомендуется прокатать поверхность раствора игольчатым валиком для лучшей растекаемости и удаления из него пузырьков воздуха.

Bostik LLC

ООО «БОСТИК» 127018 г. Москва, ул. Двинцев, д.12, корп.1

Phone : (495) 787 31 71

Fax : (495) 787 31 72

E-mail : inforu@bostik.com

www.bostik.ru

ОЧИСТКА

Инструменты очищать водой до засыхания продукта.

ХРАНЕНИЕ

Максимум 9 месяцев в невскрытой упаковке, в месте, защищенном от влаги и тепла.

УПАКОВКА

Мешок 25 кг

BOSTIK HOTLINE

Smart help +7 495 787 31 71

