

ГУДЛАЙН® PU-01

полиуретановая грунтовка для наливного пола
(ТУ 2312-073-12288779-2008)



Описание

Полиуретановая грунтовка, одноупаковочная, отверждается влагой воздуха.

Назначение и область применения

Применяется для защиты бетона в качестве подготовительного грунтовочного слоя в системах полимерных покрытий полов с полиуретановой композицией ГУДЛАЙН PU-11 (ТУ 2312-072-12288779-2008) или как самостоятельное покрытие для обеспыливания бетонных поверхностей, эксплуатируемых в атмосферных условиях внутри помещений.

Сертификация

Свидетельство о государственной регистрации RU.66.01.40.015.E.000058.04.14 от 14.04.2014 г.
Сертификат соответствия № С-RU.ПБ30.В.03143 от 09.02.2015г.

Технические характеристики

	Покрытие	
Толщина одного сухого слоя	Грунтовка	80 мкм
Внешний вид и цвет		Прозрачный однородный раствор от светло-коричневого до коричневого цвета
Плотность		0,85 - 1,05 г/см ³
Массовая доля нелетучих веществ		47,5 - 52,5 %
Практический расход на однослойное покрытие (в зависимости от степени пористости основания)		от 0,10 до 0,35 кг/м ²
Время высыхания до степени 3 по ГОСТ 19007 при температуре (20±5) °С и относительной влажности воздуха (65±5) %		8 ч, не более

Подготовка бетонной поверхности

- удалить грязь, масло и другие загрязнения;
 - удалить верхний слой (цементное молоко) методом абразивной очистки, шлифовальной машиной или щетками;
 - обеспылить (промышленным пылесосом).
- Время выдержки бетонного основания после укладки бетона или после применения выравнивающих смесей до нанесения грунтовки должно составлять не менее 28 суток.

Инструкции по применению

- перед использованием тщательно перемешать до однородного состояния;
 - влажность бетонного основания должна составлять не более 4 % по массе;
 - температура подложки – не менее чем на 3 °С выше точки росы.
- Грунтовку рекомендуется наносить при температуре от плюс 8 до плюс 35 °С и относительной влажности воздуха от 30 до 80 % в один слой валиком или кистью.
- Время выдержки грунтовочного покрытия до нанесения последующих слоев полимерного покрытия пола при температуре (20±5) °С должно составлять не менее 24 ч, но не более 3 суток.
- Для промывки оборудования следует использовать растворители СОЛЬВ-УР (ТУ 2319-032-12288779-2002), марки Р-4, сольвент нефтяной, бутилацетат.

Упаковка и хранение

Грунтовка упакована в металлические ведра и в банки.

Хранение грунтовки в соответствии с требованиями ГОСТ 9980.5 (при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 40 °С). Грунтовка должна храниться в герметично закрытой таре изготовителя вдали от источников тепла и не должна подвергаться воздействию атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.

Гарантийный срок хранения грунтовки в герметично закрытой таре изготовителя – шесть месяцев с даты изготовления.

Меры безопасности

При работе с грунтовкой следует соблюдать соответствующие отраслевые нормы и требования, а также меры предосторожности, указанные на этикетке тары.

Необходимо использовать средства индивидуальной защиты (очки, маски, респираторы), избегать вдыхания растворителей при испарении и попадания грунтовки на кожу, слизистые оболочки глаз и дыхательных путей; внутри помещений использовать только при достаточной вентиляции.

Грунтовка относится к пожароопасным материалам.

Предоставленная информация носит общий характер и не учитывает специфику конкретного объекта. Применение материала для иных целей, не обозначенных в данной информации, или при воздействии иных факторов должно иметь письменное подтверждение ЗАО НПХ ВМП. При отсутствии его производитель не несёт ответственности за неправильное применение материала и покупатель утрачивает право на предъявление претензий и удовлетворение требований, связанных с качеством полученного покрытия.



® **ЗАО Научно-производственный холдинг «ВМП»**
Екатеринбург, 620016, ул. Амундсена, 105, тел./ф.: (343) 267-94-31; 266-09-15;
e-mail: office@fmp.ru; www.vmp-holding.ru
Москва, тел./факс: (495) 411-65-03; 411-65-04; e-mail: svx@fmp.ru
Представительства ЗАО НПХ ВМП в других регионах – на <http://www.vmp-holding.ru>